

試験報告書

平成 31 年 4 月 1 日

No.152-19-A-0004

一般財団法人 化学物質評価研究機構

東京事業所

埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野 1600 番地

TEL 0480-37-2601 FAX 0480-37-2521

1. 依頼者 サンスター技研株式会社 殿
2. 受付日 平成 31 年 2 月 28 日
3. 件名 JWwak 161 による浸出試験
4. 試料 ペンギンシール 2510 1 点

5. 試験方法

JWwak 161:2017 水道用ライニング鋼管用液状シール剤

7.6 浸出試験 附属書 A (規定) 浸出性及び浸出試験方法 (給水装置)

コンディショニング: 有り

接触面積比: 15 cm²/L

浸出温度: 85°C

6. 試験結果

試験項目	結果	基準
味	適合 (異常を認めず)	異常でないこと
臭気	適合 (異常を認めず)	異常でないこと
色度 (度)	適合 (0.5 未満)	5 以下
濁度 (度)	適合 (0.2 未満)	2 以下
有機物[全有機炭素(TOC)の量] (mg/L)	適合 (0.5 未満)	3 以下
残留塩素の減量 (mg/L)	適合 (0.1 未満)	0.7 以下
フェノール類 (mg/L)	適合 (0.0005 未満)	フェノールとして 0.005 以下

以上

(受付 No.152-18-1-1348)